

# WEDOLIT AN 7114

**High-Protection-DW-Fluid 100°C  
Flammpunkt**



WEDOLIT AN 7114 ist ein modern formuliertes Korrosionsschutzmittel für Stahl und andere Metalle, das eine lange Schutzdauer bei Hallenlagerung bietet. Die niedrige Viskosität ermöglicht eine Anwendung als Tauchbad z.B. zur Behandlung von Hohlkörpern, wobei das Produkt auch durch Sprühen, Fluten oder mittels Rollen aufgebracht werden kann.

Erfüllt sämtliche Anforderungen der Altautorichtlinie 2000/53/EG. Es unterliegt nicht der deutschen Lösemittelverordnung (VOC-Richtlinie, 31.BimSchV) sowie der Schweizer Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen (VOCV Schweiz).



### Vorteile von WEDOLIT AN 7114:

- Hervorragende Verträglichkeit mit VCI-Folien
- Stabil gegen saure und alkalische Verunreinigungen
- Gute Materialverträglichkeit
- Wasserverdrängend mit sehr gutem Benetzungsverhalten
- Problemlos mit organischen Lösungsmitteln (Kaltreinigern) oder wassermischbaren alkalischen Industriereinigern entfernbar
- Additiv-Verlust durch Wasserkontakt: Gering

### Arbeitsschutz

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuesten Sicherheitsdatenblatt, das Sie direkt von Master Fluid Solutions.

### Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

| Kenngroße             | Typische Werte          | Geprüft nach          |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Aussehen:             | Gelb-mittelbraun, klar  | Visuell               |
| Dichte bei 15°C:      | 0,86 g/cm <sup>3</sup>  | ASTM D 7042           |
| Viskosität bei 20°C:  | 13,8 mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042           |
| Flammpunkt:           | > 120 °C                | DIN EN ISO 2719       |
| Schichtgewicht:       | 1,5 g/m <sup>2</sup>    | Im Tauchverfahren     |
| Filmart:              | Ölig                    | Haptisch              |
| Dewatering-Effekt:    | ≤ 30 s                  | Interne Testmethode   |
| Wasserseparation:     | 17 min                  | Interne Testmethode   |
| Wechselklima-Test:    | 50 Zyklen               | DIN EN ISO 6270-2 AHT |
| Salzsprühperformance: | 2 h                     | DIN EN ISO 9227 NSS   |

### Anwendungsrichtlinien

Das Produkt ist frostfrei zwischen 5 - 35 °C zu lagern.  
Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate.

### Weitere Informationen

Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL:  
[https://2trim.us/diw/?plr=AN-7114\\*de\\*de](https://2trim.us/diw/?plr=AN-7114*de*de)

WEDOLIT AN 7114  
©2018-2024 Master Fluid Solutions® | 2024-04-16



Hasselsstraße 6-14  
Düsseldorf, 40597  
Germany  
+49 211 77 92 85 - 0  
[info-eu@masterfluids.com](mailto:info-eu@masterfluids.com)  
[masterfluids.com/de/de/](https://masterfluids.com/de/de/)